



Tab. č. II – Zkušební zatížení nárazovým tělesem

Energie nárazu (J)	Výška pádu zkušebního tělesa (mm)	Užitné kategorie plochy podle ČSN EN 1991-1-1	Pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305
221	450	A, B, C1, D1	b, c, d, e

Místo provedení zkoušek:

Zkoušky byly provedeny na pracovišti č. 1, třída Tomáše Bati 5264, areál Svit, 113 budova, 760 01 Zlín

Výsledek zkoušky:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Tabulka č.III – Výsledek zkoušky rázové odolnosti,

vzorek ev. č. 415601676/1, zkušební sestava s **výplní Debond**, rozměr výplně 990x940 mm

Energie nárazu (J)	Výška pádu zkušebního tělesa (mm)	Užitné kategorie plochy podle ČSN EN 1991-1-1	Pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305	Výsledek zkoušky
221	450	A, B, C1, D1	b, c, d, e	Bez poškození zkušebního vzorku Vyhovuje

Tabulka č.IV – Výsledek zkoušky rázové odolnosti,

vzorek ev. č. 415601676/2, zkušební sestava s **výplní Lexan**, rozměr výplně 990x940 mm

Energie nárazu (J)	Výška pádu zkušebního tělesa (mm)	Užitné kategorie plochy podle ČSN EN 1991-1-1	Pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305	Výsledek zkoušky
221	450	A, B, C1, D1	b, c, d, e	Bez poškození zkušebního vzorku Vyhovuje

Tabulka č.V – Výsledek zkoušky rázové odolnosti,

vzorek ev. č. 415601676/3, zkušební sestava s **výplní Sklo**, rozměr výplně 990x940 mm

Energie nárazu (J)	Výška pádu zkušebního tělesa (mm)	Užitné kategorie plochy podle ČSN EN 1991-1-1	Pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305	Výsledek zkoušky
221	450	A, B, C1, D1	b, c, d, e	Bez poškození zkušebního vzorku Vyhovuje

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!